


# PROBAU®

## Dach- und Isolieranstrich DIA10

### Lösemittelhaltig Gebrauchsfertig



Peinture isolation et  
toitures  
Krovni i izolacijski prijemaz  
**10 Liter**



#### Bitumen-Dach- und Isolieranstrich

**Enthält Testbenzin**  
**DEU H+P-Sätze:** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P304+312 BEI EINATMEN: BEI UNWOHLSEIN GIFTINFORMATIONENZENTRUM oder Arzt anrufen.

**Peinture isolation et toitures** Distillats légers (pétrole), hydrotraités  
**FRA Phrases-H+P:** H226 Liquide et vapeurs inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P304+312 EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.




**Krovni i izolacijski prijemaz** Distillates (petroleum), hydrotreated light  
**HRV H+P-rečenice** H226 Zapaljiva tekućina i para. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H411 Otravno za vodeni ekosist s dugotrajnim učincima. P101 Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu. P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. P243 Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dimova/plina/magle/pare/aerosola. – Ne pušiti. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjevu/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P304+312 U SLUČAJU UDISANJA: Ako se ne osjećate dobro nazovite CENTAR ZA OTROVE ili liječnika.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt des Produktes gem. RL 2004/42 EG:  
Kat. A/: 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 320 g/l VOC.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleschweg 6 • 49090 Osnabrück  
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de



**10 Liter**



#### DEU Dach- und Isolieranstrich

**Anwendung:** Lösemittelhaltiger, kaltflüssiger Bitumenanstrich zum Schutz von Dach- und Wandflächen. PROBAU Bitumen-Dach- und Isolieranstrich ist geeignet als Abdichtungsanstrich auf Beton, Putz und Mauerwerk im erdberührten Bereich. Zum Schutz und zur Pflege auch auf Bitumenbahnen, Holz und Eisen einsetzbar.

**Untergrund:** Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von anderen Trennschichten (Farbanstriche, Schalöl etc.) sein. Es darf während der Bauphase kein Wasser zwischen Untergrund und Anstrich gelangen. Lose Teile sind zu entfernen. Putzuntergründe müssen erhärtet sein. Nicht geeignet für die Anwendung auf Polystyrol.

**Verarbeitung:** Bei saugenden Untergründen die Fläche vorab mit lösemittelhaltigem PROBAU Bitumen Voranstrich grundieren. Nach Durchtrocknung des Voranstrichs (ca. 12 Stunden) den PROBAU Dach- und Isolieranstrich mit einer Rolle oder Dachdeckerbürste je nach Anwendungsfall bis zu 3-mal auftragen. Dabei jeden Anstrich bis zu 24 Stunden durchtrocknen lassen. Nach ca. 3 Stunden ist der Anstrich regenfest. PROBAU Bitumen-Dach- und Isolieranstrich beim Verfüllen des Arbeitsraumes durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigung schützen. Dabei keine punktförmige Belastung erzeugen. Als Verfüllmaterial nicht bindige Böden verwenden. Geröll und Bauschutt sind als Verfüllmaterial ungeeignet. PROBAU Bitumen-Dach- und Isolieranstrich ist vor zu rascher Austrocknung und ungünstigen Witterungseinflüssen (Frost, Regen etc.) zu schützen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen. Temperaturbereich bei der Verarbeitung: >+5°C bis +35°C.

**Verbrauch:** PROBAU Bitumen-Dach- und Isolieranstrich ist gebrauchsfertig. Je Anstrich werden ca. 250 ml/m² benötigt.

**Lagerung:** Trocken und sachgerecht.

#### FRA Peinture isolation et toitures

**Application :** Peinture bitumeuse à base de solvant, liquide à l'état froid, pour la protection de surfaces de toits et de murs. Cette peinture isolation et toitures bitumeuse PROBAU s'utilise comme couche d'étanchéification sur le béton, le crépi et les maçonneries en contact avec la terre. Également pour la protection et l'entretien de les bitumeux, de bois et de fer.

**Support :** Le support doit être stable, présenter une surface sèche, propre et il doit être dépourvu d'autres couches de séparation (peintures, huile de décoffrage, etc.). Lors de la phase de construction, empêcher la pénétration d'eau entre le support et la couche de peinture. Enlever toutes les parties non solides. Les supports pour le crépiage doivent être pris/durcis. Produit inapproprié au polystyrène.

**Mise en œuvre :** Si les supports sont absorbants, apprêter leur surface au primer PROBAU bitumeux à base de solvant. Après son séchage (au bout d'environ 12 heures), appliquer à la brosse jusqu'à 3 couches de peinture isolation et toitures PROBAU selon le cas. Chaque couche doit durcir pendant jusqu'à 24 heures. Au bout de 3 heures environ, la peinture va résister à la pluie. Lors du remblayage, protéger la peinture isolation et toitures bitumeuse PROBAU par des mesures appropriées pour qu'elle ne soit pas endommagée. Éviter toute sollicitation ponctuelle. Utiliser des terres non cohésives pour remblayer. Des éboulis et décombes ne se prêtent pas à cet effet. Protéger la peinture isolation et toitures bitumeuse PROBAU contre un séchage trop rapide et contre des intempéries défavorables (gel, pluie, etc.). Assurer une bonne aération lors de la mise en œuvre. Éviter une respiration intensive des vapeurs. Ne pas laisser pénétrer dans la canalisation ou dans la nappe phréatique. Limites de températures pour la mise en œuvre: >+5°C à +35°C.

**Consommation :** La peinture isolation et toitures bitumeuse PROBAU est prête à l'emploi. Consommation par couche : environ 250 ml/m².

**Stockage :** À sec et conformément aux prescriptions.

Hergestellt für:  
**BAUHAUS (Schweiz) AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:  
0049 (0)1 80/3 00 04 62  
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.  
www.probau.eu

Der Hersteller dieses  
Produktes ist zertifiziert  
nach Qualitätsnorm  
DIN EN ISO 9001.

Nur im **BAUHAUS**

