

# PROBAU®

Achtung  
Attention  
Upozorenje



## Bitumen-Kaltklebemasse

### Enthält Testbenzin

**DEU H+P-Sätze:** H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P243 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P304+312 BEI EINATMEN: BEI UNWOHLSEIN GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

### Mastic bitumeux applicable à froid

#### Distillats légers (pétrole), hydrotraités

**FRA Phrases-H+P:** H226 Liquide et vapeurs inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P103 Lire l'étiquette avant utilisation. P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes chaudes. Ne pas fumer. P243 Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P304+312 EN CAS D'INHALATION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

### Bitumenska masa za hladno lijepljenje

#### Distillates (petroleum), hydrotreated light

**HRV H+P-rečenice:** H226 Zapaljiva tekućina i para. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H412 Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. P101 Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102 Čuvati izvan dohvata djece. P103 Prije uporabe pročitati naljepnicu. P210 Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. P243 Poduzeti mjere protiv pojave statičkog elektriciteta. P261 Izbjegavati udisanje prašine/dimova/plina/magle/pare/aerosola. P273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odjeću/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P304+P312 U SLUČAJU UDISANJA: Ako se ne osjećate dobro nazovite CENTAR ZA OTROVE ili liječnika.

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG • Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück  
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de

# Kalt- klebemasse KKM5

## Lösemittelhaltig Gebrauchsfertig




Mastic bitumeux applicable à froid  
Bitumenska masa za hladno  
lijepljenje

5 Liter




Außen



>0°C bis +35°C



Ablüftung  
ca. 15 bis 30 Min.



Verbrauch  
ca. 1 l/m²

## DEU Bitumen-Kaltklebemasse

**Anwendung:** Lösemittelhaltige, kalt verarbeitbare Bitumen-Kaltklebemasse zum Verkleben von Bitumen-Dach und -Dichtungsbahnen. Bitumen-Kaltklebemasse ist zum Verkleben von Bitumen-Dach und -Dichtungsbahnen auf Beton, Estrich, Holz und auf alten Bitumendächern geeignet. Für außen.

**Untergrund:** Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, eben, sauber und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile sind zu entfernen. Risse ggf. mit Bitumen Spachtelmasse schließen. Nicht geeignet für die Anwendung auf Polystyrol.

**Verarbeitung:** Die trockene, feste, saubere Fläche vorab mit lösemittelhaltigem PROBAU Bitumen-Voranstrich vorbehandeln. Die Kaltklebemasse mit einer Rolle oder Dachdeckerbürste auftragen. Vor Verlegung der Dachbahnen die Masse ca. 15 bis 30 Minuten ablüften lassen. Dachdurchbrüche sind vorab zu schließen. Bei Holzflächen 1. Lage Pappe nageln und nur die Überlappungsstöße verkleben. Bei Steildächern und Dächern ohne Randeinfassung mit geringen Auftragsmengen arbeiten, um ein Abfließen bzw. Abtropfen der Klebmassen zu vermeiden. Frisch aufgetragenen Anstrich vor Regen schützen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen der Dämpfe vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

**Temperaturbereich bei der Verarbeitung:** >0°C bis +35°C.

**Verbrauch:** Bitumen-Kaltklebemasse ist gebrauchsfertig. Pro m<sup>2</sup> Verlegetfläche wird bei Flachdächern ca. 1 l Kaltklebemasse benötigt.

**Lagerung:** Trocken und sachgerecht.



Nur im **BAUHAUS**

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG  
Sägetstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

## FRA Mastic bitumeux applicable à froid

**Utilisation:** Mastic bitumeux à base de solvant applicable à froid pour coller sur des toits en bitume et des lés d'étanchéités bitumeux. Le mastic bitumeux applicable à froid est adapté au collage sur toits bitumeux et lés d'étanchéités sur béton, chapes, bois et sur des vieux toits en bitume. Pour l'extérieur.

**Support:** Le support doit être stable, la surface sèche, plane, propre et nettoyée de toute impureté. Eloigner les parties séparées. Boucher les fissures avec un mortier bitumeux si nécessaire. N'est pas adapté pour une utilisation sur du polystyrène.

**Mise en oeuvre:** Préalablement traiter la surface sèche, solide et propre avec un enduit bitumeux PROBAU à base de solvant. Appliquer le mastic applicable à froid avec un rouleau ou une brosse de couvreur. Laisser reposer le mastic env. 15 à 30 minutes avant d'apporter les lés. Les fissures de toitures doivent être préalablement bouchées. Pour les surfaces en bois, clouer la 1ère couche de carton et ne coller qu'à l'endroit du chevauchement. Ne travailler qu'avec peu de matériau sur les toits abrupts et les toits sans bordures afin d'éviter un écoulement ou égouttement du mastic collant. Protéger la couche fraîche de la pluie. Bien aérer lors de la pose. Éviter de respirer les vapeurs. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux souterraines.

**Températures lors du travail:** >0°C à +35°C.

**Rendement:** Le mastic bitumeux applicable à froid est prêt à l'emploi. Env. 1 l de mastic bitumeux applicable à froid est nécessaire par m<sup>2</sup> pour les toits plans.

**Stockage:** Sec et convenablement.

Service-Hotline: 0049 (0)1 80/3 00 04 62  
9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

## HRV Bitumenska masa za hladno lijepljenje

**Primjena:** Bitumenska masa za hladno lijepljenje, sadrži otapala, za hladno postavljanje, za lijepljenje bitumenskih krovnih i izolacijskih traka. Bitumenska masa za hladno lijepljenje prikladna je za lijepljenje bitumenskih krovnih i izolacijskih traka na betonu, estrihu, drvetu i na starim bitumenskim krovovima. Za vanjske radove.

**Podloga:** Podloga mora biti nosiva, sa suhom površinom, ravna, čista i bez nečistoća svih vrsta. Nepričvršćene dijelove odstraniti. Pukotine po potrebi zatvoriti bitumenskom masom za popunjavanje i popravljavanje. Nije prikladan za uporabu na polistirolu.

**Priprema:** Suhu, čvrstu, čistu površinu unaprijed grundirati bitumenskim predpremazom koji sadrži otapala. Bitumensku masu za hladno lijepljenje nanositi valjkom ili četkom. Masu (za hladno lijepljenje) prije polaganja krovnih traka ostaviti da se izvijetri/osuši cca. 15 do 30 minuta. Prodore u krovovima prije toga zatvoriti. Kod drvenih površina 1. sloj ljepečke zakivati čavlima i lijepliti samo preklapne spojeve. Kod kosih krovova i krovova bez rubnih ograđivanja raditi sa malim količinama nanosa, kako bi se spriječilo slijevanje, odnosno kapanje mase za lijepljenje. Svježe nanešen premaz zaštititi od kiše. Pri obradi voditi računa o dovoljnom provjetranju. Izbjegavati intenzivno udisanje isparavanja. Ne izlijevati u kanalizaciju ili u podzemne vode.

**Temperatura pri obradi:** >0°C do +35°C.


**Potrošnja:** Bitumenska masa za hladno lijepljenje je gotova za uporabu. Po m<sup>2</sup> površine za polaganje potrebno je kod ravnih krovova cca. 1 l mase za hladno lijepljenje.

**Skладиštenje:** Suho i strucno.

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert  
nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.



5 Liter



Gilt nur für Österreich